

Obnova a konzervovanie kamenného sokla uličnej fasády Mirbachovho paláca v Bratislave

- očistenie sokla od nečistôt a farebného náteru v kontaminovaných plochách sokla
- mechanické odstránenie soľami degradovanú kamennú hmotu sokla a pätiiek portálov
- opakované odsoľovanie kamennej hmoty zábalmi buničinovej vaty v destilovanej vode (treba niekoľko krát za sebou až do požadovanej úrovne Ph na sokli)
- impregnácia poškodených plôch kameňa konvertorom solí
- domodelovanie absentujúcej kamennej hmoty soklov a profilácie pätiiek (ak bude treba)
- farebné zjednotenie celého sokla a pätiiek
- hydrofobizácia sokla napustením prípravkom REMMERS Funcosil SNL

Plocha sokla bez pätiiek = cca 16,5 m²

Pätky portálov = 4 ks